(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 6. Mai 2004 (06.05.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/037510 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: B29C 44/34

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/011197

(22) Internationales Anmeldedatum:

9. Oktober 2003 (09.10.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 49 314.6 22. Oktober 2002 (22.10.2002) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): PEGUFORM GMBH & CO. KG [DE/DE]; Schlossmattenstrasse 18, 79268 Bötzingen (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHLUMMER,

Christian [DE/DE]; Fuchsstrasse 21, 79102 Freiburg (DE).

- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AU, BA, BR, CA, CN, CO, CR, DM, DZ, GD, GE, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, LC, LK, LS, LT, LV, MA, MD, MG, MK, MX, NO, NZ, OM, PH, PL, RO, RU, SG, SL, TN, TT, UA, US, VN, YU, ZA.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).


Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\tilde{u}\)r \(\tilde{A}\)nderungen der Anspr\(\tilde{u}\)che geltenden
 Frist; Ver\(\tilde{G}\)fentlichung wird wiederholt, falls \(\tilde{A}\)nderungen
 eintreffen

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING PHYSICALLY EXPANDED STRUCTURAL FOAMS DURING AN INJECTION MOLDING PROCESS INVOLVING THE USE OF DYNAMIC MIXING ELEMENTS

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG PHYSIKALISCH GETRIEBENER STRUKTURSCHÄUME IM SPRITZGIESSPROZESS UNTER VERWENDUNG DYNAMISCHER MISCHELEMENTE



(57) Abstract: Foamed molded articles can be produced during an injection molding process, among other things, by using physical expanding agents. Existing technologies differ in the greatest possible extent as to how the expanding agent is introduced into the polymer melt. One possibility consists of feeding the expanding agent via mixing elements (9), which are distributed over the screw plunger (1), are made of a porous and permeable material, and which, by means of an appropriate supply of expanding agents, load and homogeneously distribute the melt with expanding agent during the metering phase of the polymeric material. When injected into an injection mold, the single-phase polymer/expanding agent mixture produced in the aforementioned manner forms a foam structure as a result of a reduction in pressure.

(57) Zusammenfassung: Geschäumte Formteile können im Spritzgiessprozess unter anderem durch die Verwendung physikalischer Treibmittel hergestellt werden. Bestehende Technologien unterscheiden sich weitestgehend in der Art und Weise, wie das Treibmittel in die Polymerschmelze eingebracht wird. Eine Möglichkeit besteht in der Zuführung des Treibmittels über auf dem Schneckenkolben (1) verteilten, aus einem porösen und permeablen Material bestehenden Mischelementen (9), welche über eine geeignete Treibmittelzuführung die Schmelze während der Dosierphase des polymeren Materials mit Treibmittel beladen und homogen verteilen. Das so gebildete einphasige Polymer-/Treibmittelgemisch bildet beim Einspritzen in ein Spritzgiesswerkzeug infolge Druckabbaus eine Schaumstruktur aus.



VO 2004/037510 A



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung physikalisch getriebener Strukturschäume im Spritzgießprozess unter Verwendung dynamischer Mischelemente

5

10

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein physikalisches Treibmittel mit hoher Reproduzierbarkeit und Prozesssicherheit gleichmäßig in den Schmelzestrom einer Spritzgießmaschine einzubringen und zu verteilen, um eine homogene Polymer/Treibmittel-Lösung zu generieren und zwar unter Verwendung einer konventionellen Spritzgießmaschine.

Aus den Patentschriften DE 24 02 203 C3 und US 5 297 948 A sind jeweils Vorrichtungen zur Herstellung geschäumter Kunststoffformteile nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 mit der Einschränkung auf ein Extrusionsverfahren bekannt, bei welchen das Treibmittel nur in einigen, örtlich begrenzten Bereichen eingebracht wird. 15 Diese Erfindung ist eine Weiterentwicklung der in unserer Patentanmeldung EP 1 256 430 A1 beanspruchten Vorrichtung zur Herstellung geschäumter Kunststoffformteile. Bei besagter Vorrichtung handelt es sich um eine Spritzgießmaschine, welche zur Herstellung eines geschäumten Kunststoffformteils eingesetzt wird. Um eine 20 schäumbare Kunststoffmasse zu erzeugen, wird dem Kunststoffmaterial ein Treibmittel zugefügt, welches im Spritzgießwerkzeug durch Expansion des unter Druck in der Schmelze gelöst vorliegenden Treibmittels infolge Druckabbaus während des Einspritzens ins Spritzgießwerkzeugs Gasblasen erzeugt, welche infolge Viskositätserhöhung während der Abkühlung der Schmelze eingefroren werden und 25 letztlich die Schaumstruktur bilden. Für Vorrichtung und das Verfahren, welche in EP 1 256 430 A1 vorgestellt werden, kommen physikalische Treibmittel zum Einsatz. Der Eintrag eines physikalischen Treibmittels in eine Polymerschmelze erfolgt durch eine poröse Hülse. Diese poröse Hülse ist auf dem Schneckenkolben montiert, vorzugsweise in einem Bereich zwischen der Meteringzone und einer stromabwärts anschließenden Mischzone. Die poröse Hülse besteht aus porösem oder permeablem 30 Material, durch welches das physikalische Treibmittel unter Druck hindurchtritt, um sich in der Schmelze zu lösen. Diese poröse Hülse ist als ein dünnwandiges, zylinderförmiges Teil für den Gaseintrag für Polymerschmelzen unterschiedlichster Zusammensetzung hervorragend geeignet, da sie eine große Oberfläche aufweist. Die in der Patentanmeldung EP 1 256 430 A1 vorgestellte Lösung betrifft eine Begasung 35 mit nachgeschaltetem Mischvorgang mittels einem auf dem Schneckenkolben

montierten Mischelement. Die Begasung erfolgt in einem Abschnitt des Schneckenkolbens, was bedeutet, dass das Begasungselement die Bewegungen des Schneckenkolbens ausführt. Durch die Verwendung eines Begasungselements in einem Abschnitt des Schneckenkolbens werden die Investitionskosten der Gesamtanlage herabgesetzt, weil in einer konventionellen Spritzgießmaschine lediglich

- Gesamtanlage herabgesetzt, weil in einer konventionellen Spritzgießmaschine lediglich der Schneckenkolben ausgetauscht werden muss, um mit derselben Anlage geschäumte Kunststoffformteile herzustellen. Die Verwendung einer Begasungseinrichtung im Schneckenkolben ist zwar aus DE 20 53 646 B bekannt, allerdings münden die als Einspritzdüsen ausgeführten Treibmittelöffnungen in den
- Verteilerkopf. Durch die Treibmittelöffnungen erfolgt der Eintrag des Treibmittels in Form eines Strahls in die Schmelze. Durch die Ausführung des Begasungselements als poröse Hülse, welche sich axial mit dem Schneckenkolben mitbewegt und gleichzeitig auch dessen Rotationsbewegungen mit ausführt, erfolgt ein gleichmäßiger Treibmitteleintrag, weil durch die poröse Oberfläche gar kein Strahl entstehen kann,
- sondern allenfalls ein Strahlbündel, im allgemeinen werden allerdings durch die Vorrichtung gemäß der Erfindung oder der EP 1 2256 430 A1 Treibmittelblasen in die Polymerschmelze eingetragen. In der unmittelbaren Umgebung der porösen Hülse erfolgt durch den Gaseintrag eine unvollständige Durchmischung des Gases mit der Polymerschmelze, da Scherkräfte, welche die Durchmischung erleichtem, am Umfang der glatten Hülse gering sind.
 - Gute Mischwirkungen können hingegen erreicht werden durch Scherungen, Dehnungen und Umlagerungen der Schmelze.
 - Ein möglicher Weg, dieses Ziel zu erreichen, wird in DE101 50 329 A1 dargestellt. Das komprimierte Treibmittel wird über ein statisches Mischelement, welches zwischen
- 25 Plastifizieraggregat und Verschlussdüse montiert wird, mit der Schmelze in Kontakt gebracht. Eine poröse Sintermetall-Fläche, welche die Mischelemente umschließt, dient dabei als Kontaktelement zwischen Treibmittel und Polymerschmelze. Konzentrations- und Druckunterschiede bewirken über Diffusions- und Sorptionsvorgänge eine Aufnahme des Treibmittels in der Schmelze. Die
- Homogenisierung des Polymer/Treibmittelgemisches geschieht dabei während des Einspritzvorgangs durch die den Schmelzekanal unterbrechenden Stege des statischen Mischelements. Die Umlagerungen, Aufteilungen und Dehnungen der Schmelze innerhalb des Mischers begünstigen dabei die Diffusionsvorgänge. Die Aufnahme des Treibmittels in die Schmelze wird dadurch nachhaltig begünstigt.
- 35 Ein Nachteil in der in DE 101 50 329 A1 offenbarten Erfindung besteht darin, dass der Eintrag des Treibmittels erst kurz vor der Verschlussdüse erfolgt. Somit bleibt wenig

Zeit für eine vollständige Durchmischung der Schmelze vor dem Durchtritt durch die Verschlussdüse in die daran anschließende Kavität. Um eine vollständige Durchmischung der Schmelze mit dem Treibmittel gewährleisten zu können, muss daher entweder ein Mischelement mit großer Baulänge oder ein hoher Druck an das Mischelement angelegt werden, damit das Treibmittel sich gleichmäßig in der Polymerschmelze verteilt, bevor es über die Verschlussdüse in die Kavität gelangt. Auch in EP 1 256 430 A1 wird als prinzipieller Nachteil von statischen Mischelementen die Scherwirkung derselben genannt, welche die Polymermatrix beschädigen kann. Ein weiterer Nachteil eines Einsatzes eines statischen Mischelements im Bereich des 10 Schneckenkolbens ist die aufwändige Ventilsteuerung, die zur Regelung des Treibmitteleintrags dient, womit sich die Anlagekosten und die Störanfälligkeit erhöhen. Bei der konstruktiven Realisierung der porösen Hülse nach EP 1 256 430 A1 besteht die Gefahr, dass durch die großen Dichtoberflächen im Betrieb Undichtigkeiten auftreten, wodurch das Treibmittel nicht mehr ausschließlich durch die poröse Hülse, sondern zusätzlich über die Dichtstellen in die Polymerschmelze gelangt. Wenn es 15 durch eine Störung im Treibmittelsystem zu einer Absenkung des Drucks kommt, könnte außerdem der Fall eintreten, dass die unter höherem Druck stehende Polymerschmelze über derartige Undichtigkeiten in das Treibmittelzufuhrsystem gelangt.

Um diesen Nachteilen des Standes der Technik Abhilfe zu verschaffen, wird gemäß dieser Erfindung vorgeschlagen, mindestens ein dynamisches, also ein mit dem Schneckenkolben mitbewegbares Mischelement einzusetzen, über welches gleichzeitig der Treibmitteleintrag erfolgt. Die Erfindung sieht in vorteilhafter Weise vor, dass der Schneckenkolben stromabwärts einer Meteringzone poröse oder permeable
 Mischelemente aufweist, die über eine Treibmittelzuführeinrichtung im Kern des Schneckenkolbens mit dem Treibmittel beaufschlagbar sind und das Treibmittel gleichmäßig in die Schmelze einbringen. Während der Plastifizierphase rotieren die Mischelemente in der Polymerschmelze bei gleichzeitiger Translationsbewegung des Schneckenkolbens. Diese Kombination aus Translation und Rotation während der
 Dosierphase bewirkt eine ständige Durchmischung und Umlagerung der Schmelze bei gleichzeitiger Treibmittelbeaufschlagung und sorgt somit für ein homogenes

Die Kombination von Mischelement und Eingasungsbereich in demselben Abschnitt des Schneckenkolbens erlaubt nicht nur eine Kombination von Mischelement und Treibmitteleintrag in einem eng begrenzten Abschnitt des Schneckenkolbens. Die

Polymer/Treibmittelgemisch.

4

geometrische Form des Mischelements als rotationssymmetrischer Körper erlaubt außerdem einen punktgenauen Eintrag von Treibmittel in die Polymerschmelze. Des weiteren kann die Menge des Treibmitteleintrags genau gesteuert werden. Durch die Ausführung der Mischelemente als rotationssymmetrische Körper, welche in die Schmelze im Ausgasungsbereich hineinragen, wird eine gleichmäßige Durchmischung und Homogenisierung des Treibmitteleintrags gewährleistet. Durch die Rotation und Translation der Schnecke erfolgt die Durchmischung auch schon bei einer kurzen Verweilzeit der Schmelze im Eingasungsbereich.

Nur das Mischelement selbst besteht aus porösem oder permeablen Material, das Schneckenkolbenelement kann aus einem Material bestehen, welches höhere Festigkeit aufweist. Die auf die Mischelemente einwirkenden dynamischen Kräfte, welche durch die Bewegung der Mischelemente in der Schmelze hervorgerufen werden, wirken somit nur auf kleine, vorzugsweise als rotationssymmetrische Körper ausgeführte Mischelemente. Dadurch können die Belastungen durch Scher- oder Torsionskräfte auf ein Minimum reduziert werden.

Die Mischelemente selbst weisen eine Dichtung auf, durch welche gewährleistet wird, dass der Gaseintrag ausschließlich über die poröse Oberfläche erfolgt. Das bedeutet, dass die Größe der Treibmitteleinschlüsse über die gesamte Schmelzeoberfläche genau eingestellt werden kann.

20

10

15

Mit Hilfe der Erfindung ist es möglich, mit nur geringen Änderungen an einer konventionellen Spritzgießmaschine physikalisch getriebene Strukturschaum-Formteile herzustellen, welche sich durch eine kompakte Außenhaut und einen geschäumten Kern auszeichnen und somit im Vergleich zu kompakten Bauteilen materialspezifische Vorteile mit Einsparungen an Gewicht, Material und damit Kosten verbinden. Des weiteren ist kein Eingriff in die Maschinensteuerung erforderlich, so dass die Investitionskosten gering sind.

Die Erfindung hat im Vergleich zum Stand der Technik folgende Vorteile:

30

35

- Geringe Investitionskosten, da keine aufwendige Spezialmaschine notwendig ist, sondern lediglich ein Austausch des Schneckenkolbens einer konventionellen Spritzgießmaschine.
- Gleichmäßige Treibmitteleinbringung aufgrund mehrerer, axial mitwandernder und rotierender Eingasungsstellen während der Polymerdosierung.

5

10

- Hoher Homogenisierungsgrad aufgrund intensiver Mischvorgänge bei einer im Verlauf der Eingasung stets gleichen wirksamen Länge der Misch- und Scherzonen des Schneckenkolbens.
- Optimales Lösungsverhalten aufgrund langer Diffusionszeiten und großer Diffusionsflächen bei kleinen Diffusionswegen.
- Reproduzierbarkeit des Prozesses unabhängig vom Dosiervolumen.
- Hoher Wirkungsgrad des Treibmittels.
- Leichte Austauschbarkeit defekter oder verstopfter Mischelemente
- Kombinationsmöglichkeit von Mischelementen verschiedener Bauart und vielfältige
 Optimierungsmöglichkeiten in Abhängigkeit von dem zu verarbeitenden
 Polymermaterial

Dadurch, dass das Treibmittel über die porösen oder permeablen Mischdorne gleichmäßig in die Polymerschmelze eingebracht wird, ist eine optimale

- 15 Treibmitteleinbringung während der Polymerdosierung möglich. Es ergibt sich ein verbessertes Lösungsverhalten aufgrund langer Diffusionszeiten und großer Diffusionsflächen bei kleinen Diffusionswegen. Außerdem ist eine hohe Reproduzierbarkeit des Spritzgießprozesses unabhängig vom Dosiervolumen und eine optimale Nutzung des Treibmittels feststellbar. Durch die Rotations- und
- Translationsbewegung der Mischelemente in der Polymerschmelze und der damit einhergehenden Scherwirkung werden lokale Konzentrationsunterschiede und Treibmittelagglomerate verhindert. Schließlich hat die Erfindung den Vorteil geringer Investitionskosten, da keine aufwendige Spezialmaschine notwendig ist, sondern lediglich ein Austausch des Schneckenkolbens der konventionellen
- 25 Spritzgießmaschine. Eine verlängerte Einspritzeinheit ist ebenfalls nicht erforderlich. Es genügt eine Standardlänge der Einspritzeinheit im Bereich des 20- bis 25-fachen des Außendurchmessers des Schneckenkolbens.
- Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der Durchmesser des Schneckenkolbens im

 Bereich der porösen oder permeablen Mischelemente des Schneckenkolbens verringert ist. Die vergrößerte Schneckengrundtiefe ermöglicht es aufgrund des geringen Druckniveaus der Polymerschmelze im Eingasungsbereich, dass das Treibmittel direkt zugeführt werden kann, ohne dass eine Dosierstation erforderlich ist.

PCT/EP2003/011197

WO 2004/037510

6

Vorzugsweise werden die Mischelemente gleichmäßig in mehreren Reihen versetzt auf dem Umfang des Schneckenkolbens vorgesehen, um eine gleichmäßige Verteilung des Treibfluides in der Schmelze zu gewährleisten.

Vorzugsweise wird das Treibmittel dem Schneckenkolben über ein den Schneckenkolben radial umschließendes Hochdruck-Dichtungsgehäuse während der Dosierphase zugeführt. Dabei liegt das physikalische Treibmittel als Fluid vor.

Das Hochdruck-Dichtungsgehäuse erhält das Treibmittel von mindestens einer Druckflasche. Dies hat den Vorteil, dass keine Dosierstation erforderlich ist.

Das Hochdruck-Dichtungsgehäuse bewegt sich simultan mit der Axialbewegung des Schneckenkolben ohne Rotation in Axialrichtung mit. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Treibmitteleinbringung aufgrund des flächigen, axial mitwandernden und rotierenden Eingasungsbereichs während der Polymerdosierung.

Die Polymer-/Treibmittellösung wird bei einer im Verlauf der Eingasung stets gleichen wirksamen Länge von Misch- und Scherelementen des Schneckenkolbens homogenisiert. Die Injektion des Treibmittels findet während der Dosierphase statt.

20

- Fig. 1 ist eine Schnittdarstellung einer Spritzgießmaschine mit Schneckenkolben
- Fig. 2 zeigt ein Detail eines Mischelements
- Fig. 3 zeigt eine mögliche Anordnung der Mischelemente auf dem Schneckenkolben
- Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die Zeichnung Fig.1 und Fig. 2 die Erfindung näher erläutert:
 - Fig. 1 zeigt eine Spritzgießmaschine mit einem in der Einspritzeinheit 2 rotierenden und während der Einspritzphase axial bewegtem Schneckenkolben 1.
- Das Polymergranulat wird über einen Materialtrichter 3 zugeführt und von dem rotierenden Schneckenkolben 1 im Bereich einer Einzugszone 4 eingezogen. Die sich anschließende Kompressionszone 5 und Meteringzone 6 bewirken unter Zuhilfenahme der externen Zylinderheizung 7 das Aufschmelzen, Komprimieren und Homogenisieren des polymeren Materials, so dass am Ende der Meteringzone 6 eine thermisch und stofflich homogene Polymerschmelze vorliegt. Am Ende 8 der Meteringzone 6 des
- 35 Schneckenkolbens 1 ist der Schneckengrund sprunghaft vergrößert 8, d.h. der Durchmesser des Schneckenkolbens 1 ist sprunghaft verringert. In dem Bereich des

15

verringerten Durchmessers sind poröse oder permeable Mischelemente 9 vorgesehen, die über eine Treibmittelzuführeinrichtung 10 und eine Bohrung 11 mit einem physikalischen Treibmittel beaufschlagbar sind, wobei das Treibmittel gleichmäßig in die Polymerschmelze eingebracht wird.

- Die porösen oder permeablen Mischelemente 9 dienen als Kontaktfläche zwischen dem Treibmittel und der Polymerschmelze. Die Änderung der Grundtiefe des Schneckenkolbens führt in diesem Abschnitt, der sogenannten Eingasungszone 13, zu einer Druckabsenkung. Das verdichtete Treibmittel, z.B. ein Treibfluid, wird über die Bohrung 11 in der Schneckenkolbenlängsachse und mehrere radiale Bohrungen 12 zur
- 10 Verteilung über die Mischelemente 9 zugeführt.
 - Die porösen oder permeablen Mischelemente 9 können aus Sintermetall oder aus einem anderen permeablen Material, wie z.B. Keramik gebildet sein.
 - Die Bohrungen 11, 12 sind stromaufwärts des Eingabetrichters 3 mit einer Treibmittelzuführeinrichtung 10 verbunden. Hierzu umschließt ein Dichtungsgehäuse 18 mit einem Gehäusekern und verschraubbaren Deckel den Schneckenkolben 1.
 - Das Dichtungsgehäuse 18 ist zwischen einer nicht dargestellten Antriebseinrichtung für den Schneckenkolben 1 und dem Plastifizierzylinder 2 montiert und ist gegen Verdrehen gesichert. Das Dichtungsgehäuse 18 bewegt sich simultan mit der Axialbewegung des Schneckenkolbens 1. Der axiale Hub des Schneckenkolbens 1
- 20 entspricht beispielsweise dem dreifachen Durchmesser des Einspritzzylinders 2. Das Dichtungsgehäuse 18 weist spezielle Rotationsdichtungen 19 auf und ist mit Hilfe von Gleitringen auf dem Schneckenkolben zentriert. Ein axiales Verschieben des Dichtungsgehäuses 18 wird durch mechanische Spannelemente verhindert. Als Rotationsdichtungen 19 sind Gleitringdichtungen oder Radial-Wellendichtringe
- 25 einsetzbar. Eine oder mehrere radiale Bohrungen 20 verbinden den Druckraum der Treibmittelzuführeinrichtung 10 mit der axialen Bohrung 11 in der Längsachse des Schneckenkolbens 1.
 - Nach der Zuführung des Treibmittels über die Oberfläche der Mischelemente verteilen förderwirksame Scherelemente 21, das Polymer-/Treibmittelgemisch.
- 30 Die Treibmittelzuführeinrichtung 10 erhält das Treibmittel vorzugsweise über handelsübliche Druckgasflaschen. Ein elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch betätigtes Ventil 22 verbindet jeweils während der Dosierphase des polymeren Materials die ggf. mit Hilfe eines Druckminderventils gedrosselte Treibmittelversorgung mit dem Hochdruck-Dichtungsgehäuse 18.
- Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel der Mischelemente. Ein rotationssymmetrischer Stift aus porösem Material 9 wird dabei in einer Gewindebohrung 14 senkrecht zur

Achse des Schneckenkolbens 1 verschraubt. Alternativ dazu kann auch eine Presspassung oder andere Klemmvorrichtung vorgesehen sein. Alternativ dazu könnten auch federbelastete Vorsprünge zum Einsatz kommen, welche in Nuten des Schneckenkolbens einrasten. Derartige Einrastmechanismen können auch eine Demontage der Mischelemente ermöglichen, was zu Reinigungszwecken erforderlich sein kann. Der Mischstift ist dabei, ebenso wie die Bohrung im Schneckenkolben 1 abgesetzt und ermöglicht über die somit gebildete Schulter eine axiale Dichtstelle 15. Mit Hilfe von Kupfer-Dichtscheiben oder hochtemperaturfesten O-Ring-Dichtungen 16 kann somit der Mischstift gegen den Schneckenkolben abgedichtet werden und verhindert ein unkontrolliertes Eindringen von Treibmittel in die Kunststoffschmelze über die Kontaktfläche zwischen Mischstift und Schneckenkolben. Im Bohrungsgrund des Einschraubgewindes befindet sich eine zur Achse des Schneckenkolben radiale Bohrung 12, welche auf die Axialbohrung 11 im Schneckenkolben trifft und somit die Verbindung zur Treibmittelzufuhr darstellt. Um ein möglichst gleichmäßiges Ausströmen des Treibmittels über die Oberfläche des Mischstiftes zu generieren, kann dieser ggf, mit einer Axialbohrung 17 versehen werden. Damit wird gewährleistet, dass die Fließwiderstände durch das permeable Material zu allen Stellen der Oberfläche gleich ist. Die Geometrie der Mischelemente kann neben der zylindrischen Form auch kegelförmig sein. Dies hat den Vorteil, dass aufgrund der abnehmenden Stirnfläche die thermisch induzierte Inhomogenitäten infolge Dissipationserwärmung zur Zylinderwand verringert werden. Ferner können die Mischelemente rechteckig oder rautenförmig ausgeführt sein. In Fig. 3 ist eine Abwicklung des Schneckenkolbens 1 im Bereich der Eingasungsstellen zwischen Meteringzone 6 und Scherzone 21 mit der entsprechenden Verteilung der Mischelemente 9 dargestellt.

25 Ein Mischelement kann aus Zylindern unterschiedlichen Durchmessers bestehen, kegelige oder kegelstumpfförmige Form aufweisen, rautenförmigen oder rechteckigen Querschnitt aufweisen, als gerades oder schräges Prisma ausgebildet sein oder eine Figur in Form einer Schlangen- oder Schraubenlinie darstellen.

30

5

10

15

20

Bezugszeichenliste

- 1. Schneckenkolben
- 2. Einspritzzylinder
- 35 3. Materialtrichter
 - 4. Einzugszone

- 5. Kompressionszone
- 6. Meteringzone
- 7. Zylinderheizung
- 8. Vergrößerter Schneckengrund
- 5 9. Mischelement
 - 10. Treibmittelzufuhreinrichtung
 - 11. Bohrung
 - 12. Radialbohrung
 - 13. Eingasungszone
- 10 14. Gewindebohrung
 - 15. axiale Dichtstelle
 - 16. O-Ring Dichtung
 - 17. Axialbohrung
 - 18. Dichtungsgehäuse
- 15 19. Rotationsdichtung
 - 20. Radialbohrung
 - 21. Scherzone
 - 22. Ventil

ANSPRÜCHE

- Vorrichtung zur Herstellung geschäumter Kunststoffformteile im Spritzgießprozess, vorzugsweise unter Verwendung eines physikalischen Treibmittels, wobei die
 Spritzgießmaschine mindestens einen Einspritzzylinder (2) enthält, welcher mindestens einen Schneckenkolben (1), welcher sich zumindest durch eine Einzugszone (4), eine Kompressionszone (5) und eine Meteringzone (6) erstreckt, beinhaltet, wobei das Treibmittel vorzugsweise in einen an die Meteringzone (6) anschließenden Bereich eingebracht wird, gekennzeichnet dadurch, dass das
 Treibmittel nur in einigen, örtlich begrenzten Bereichen eingebracht wird, wobei am Ende (8) der Meteringzone (6) der Durchmesser des Schneckenkolbens verringert ist und poröse oder permeable Mischelemente (9) vorgesehen sind.
- Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass durch die
 Mischelemente (9) ein physikalisches Treibmittel in die Polymerschmelze eingetragen wird.
 - Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass die Treibmittelzuführeinrichtung eine Bohrung (11) enthält.

- 4. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass die Mischelemente(9) aus Sintermetall oder Keramik bestehen.
- 5. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass mindestens ein
 Mischelement (9) als rotationssymmetrischer Stift ausgebildet ist.
 - Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass jedes Mischelement
 (9) mit einer Vorrichtung zur Verbindung mit dem Schneckenkolben versehen ist.
- Vorrichtung nach Anspruch 6, gekennzeichnet dadurch, dass die Vorrichtung zur Verbindung mit dem Schneckenkolben eine Gewindebohrung umfasst.
 - 8. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass das Mischelement (9) zumindest einen abgesetzten Bereich aufweist.

11

- Vorrichtung nach Anspruch 8, gekennzeichnet dadurch, dass der abgesetzte Bereich eine Dichtung aufnehmen kann.
- 10. Vorrichtung nach Anspruch 9, gekennzeichnet dadurch, dass die Dichtung ausKupfer oder einem hochtemperaturfesten O-Ring besteht.
 - 11. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass ein Mischelement (9) aus Zylindern unterschiedlichen Durchmessers besteht.
- 10 12. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass ein Mischelement (9) kegelige oder kegelstumpfförmige Form aufweist.
 - 13. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass ein Mischelement (9) rautenförmigen oder rechteckigen Querschnitt aufweist.

15

14. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass ein Mischelement (9) als gerades oder schräges Prisma ausgebildet ist.






Figure 2





Figure 3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EY 03/11197

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 8. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 B29C Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to data to be called in the application page 1, line 1 - page 11, paragraph 1; figures 1-9 Y EP 1 072 375 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 31 January 2001 (2001-01-31) column 1, paragraph 0015 column 4, paragraph 0017 - column 5, paragraph 0019; figure 2 A US 5 297 948 A (SADR CHANGIZE)	
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 829C Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO—Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claid Y DE 24 02 203 A (FUJIKURA LTD) 25 July 1974 (1974–07-25) cited in the application page 1, line 1 - page 11, paragraph 1; figures 1-9 Y EP 1 072 375 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 31 January 2001 (2001–01-31) column 1, paragraph 0005 - column 4, paragraph 0013 column 4, paragraph 0017 - column 5, paragraph 0019; figure 2 A US 5 297 948 A (SADR CHANGIZE)	
Minimum documentation searched (dassification system followed by classification symbols) IPC 7 B29C Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Pelevant to data Y DE 24 02 203 A (FUJIKURA LTD) 25 July 1974 (1974-07-25) cited in the application page 1, line 1 - page 11, paragraph 1; figures 1-9 Y EP 1 072 375 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 31 January 2001 (2001-01-31) column 1, paragraph 0005 - column 4, paragraph 0013 column 4, paragraph 0017 - column 5, paragraph 0019; figure 2 A US 5 297 948 A (SADR CHANGIZE)	
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Pelevant to data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Pelevant to data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) FOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Pelevant to data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) FOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT A SECONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Pelevant to data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) FOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Takes of the relevant passages Pelevant to data base and, where practical, search terms used) Takes of the relevant passages Pelevant to data base and, where practical, search terms used) FOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Takes of the relevant passages Pelevant to data base and, where practical, search terms used) Focuments of the relevant passages Pelevant to data base and, where passages Pelevant to data bas	
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Pelevant to claim of the sport of the sport of the relevant passages Pelevant to claim of the sport of the sport of the relevant passages Y DE 24 02 203 A (FUJIKURA LTD) 25 July 1974 (1974-07-25) 25 cited in the application page 1, line 1 - page 11, paragraph 1; 25 figures 1-9 Y EP 1 072 375 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 31 January 2001 (2001-01-31) 20 column 1, paragraph 0005 - column 4, 21 paragraph 0013 20 column 4, paragraph 0017 - column 5, 25 paragraph 0019; figure 2 A US 5 297 948 A (SADR CHANGIZE) 1-14	
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Palevant to claim Y DE 24 02 203 A (FUJIKURA LTD) 25 July 1974 (1974-07-25) cited in the application page 1, line 1 - page 11, paragraph 1; figures 1-9 Y EP 1 072 375 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 31 January 2001 (2001-01-31) column 1, paragraph 0005 - column 4, paragraph 0013 column 4, paragraph 0017 - column 5, paragraph 0019; figure 2 A US 5 297 948 A (SADR CHANGIZE) 1-14	
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Pelevant to claim of the control of the control of the relevant passages Pelevant to claim of the control of the control of the relevant passages Pelevant to claim of the control of the control of the relevant passages Pelevant to claim of the control of the relevant passages Pelevant to claim of the control of the relevant passages Pelevant to claim of the control of the relevant passages Pelevant to claim	
Y DE 24 02 203 A (FUJIKURA LTD) 25 July 1974 (1974-07-25) cited in the application page 1, line 1 - page 11, paragraph 1; figures 1-9 Y EP 1 072 375 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 31 January 2001 (2001-01-31) column 1, paragraph 0005 - column 4, paragraph 0013 column 4, paragraph 0017 - column 5, paragraph 0019; figure 2 A US 5 297 948 A (SADR CHANGIZE) P1-14	
Y DE 24 02 203 A (FUJIKURA LTD) 25 July 1974 (1974-07-25) cited in the application page 1, line 1 - page 11, paragraph 1; figures 1-9 Y EP 1 072 375 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 31 January 2001 (2001-01-31) column 1, paragraph 0005 - column 4, paragraph 0013 column 4, paragraph 0017 - column 5, paragraph 0019; figure 2 A US 5 297 948 A (SADR CHANGIZE) 1-14	
25 July 1974 (1974-07-25) cited in the application page 1, line 1 - page 11, paragraph 1; figures 1-9 Y EP 1 072 375 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 31 January 2001 (2001-01-31) column 1, paragraph 0005 - column 4, paragraph 0013 column 4, paragraph 0017 - column 5, paragraph 0019; figure 2 A US 5 297 948 A (SADR CHANGIZE) 1-14	m No.
31 January 2001 (2001-01-31) column 1, paragraph 0005 - column 4, paragraph 0013 column 4, paragraph 0017 - column 5, paragraph 0019; figure 2 A US 5 297 948 A (SADR CHANGIZE) 1-14	
A US 5 297 948 A (SADR CHANGIZE) 1-14	
29 March 1994 (1994-03-29) cited in the application column 2, line 6 - column 3, line 8; figure 4	
Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex.	_
* Special categories of cited documents: "T* tater document published after the international filling date	
LAL desurgest defining the general state of the art which is not	
considered to be of particular relevance cited to understand the principle or theory underlying the invention 'E' earlier document but published on or after the International 'X' document of particular relevance; the claimed invention	
filing date cannot be considered novel or cannot be considered to	
which is clied to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention	
citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such document.	
other means ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. 'P' tocument published prior to the international filling date but in the art. 'S' document published prior to the international filling date but in the art. 'S' document published prior to the international filling date but in the art.	
later than the priority date claimed '8' document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report	
27 February 2004 08/03/2004	
Name and mailing address of the ISA Authorized officer	
European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016 Lanz, P	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation Application No
PCT/EP 03/11197

	ent document n search report	İ	Publication date		Patent family member(s)		Publication date
DF 2	402203	A	25-07-1974	JP	918145 (C	15-08-1978
		• •		JP	_	Α	10-09-1974
				JP	52049504	В	17-12-1977
				CA	1033927	A1	04-07-1978
				DE	2402203	A1	25-07-1974
				GB	1453795	A	27-10-1976
				US	3902704	Α	02-09-1975
EP 1		Α	31-01-2001	DE	19934693	A1	01-02-2001
				EP	1072375	A2	31-01-2001
US 5	 5297948	Α	29-03-1994	CA	2015639	 A1	10-08-1993
•••				EP	0453687	A1	30-10-1991
				JP	2064006	С	24-06-1996
				JP	4229235	Α	18-08-1992
				JP	7096253	В	18-10-1995
				ΑT		T	15-03-1997
				DE	69029966	D1	27-03-1997
				DE	69029966	T2	11-09-1997
				ES	2101693	T3	16-07-1997

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP 03/11197

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 B29C44/34						
TPK						
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK						
	RCHIERTE GEBIETE	nla l				
IPK 7	ter Mindestprüfstoft (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo B29C	лө)				
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstott gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete	tatlen			
Während de	r Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank, und evil, verwendete	Suchbearlife)			
ł	·		,			
EPU-111	ternal, WPI Data, PAJ					
_						
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.			
	25 24 22 222 4 (51137/1/124 172)		1 14			
Y	DE 24 02 203 A (FUJIKURA LTD) 25. Juli 1974 (1974-07-25)		1-14			
	in der Anmeldung erwähnt					
	Seite 1, Zeile 1 – Seite 11, Absa	itz 1;				
	Abbildungen 1-9					
Υ	EP 1 072 375 A (FRAUNHOFER GES FO	ORSCHUNG)	1-14			
•	31. Januar 2001 (2001-01-31)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	Spalte 1, Absatz 0005 - Spalte 4,	Absatz				
	0013 Spalto 4 Abcatz 0017 - Spalto F	Abcata				
	Spalte 4, Absatz 0017 — Spalte 5, 0019; Abbildung 2	MUSALZ				
Α	US 5 297 948 A (SADR CHANGIZE)		1-14			
	29. März 1994 (1994-03-29) in der Anmeldung erwähnt					
	Spalte 2, Zeile 6 - Spalte 3, Zei	le 8:				
	Abbildung 4	,				
	gain diffe calls cap					
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie				
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der veröffentlicht worden ist und mit der						
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeidung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden						
'E' ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung						
L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen hesonderen Grund anneren ist (wie						
301.00	cr dic das differit anderen besonderen Grana angegeben ist (#ie	kann nicht als auf erfinderischer Taligk	eil beruhend betrachtet			
	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann	Verbindung gebracht wird und			
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Priordätsdatum veröffentlicht worden ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist						
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re-	cherchenberichts			
	7 5 1	00/05/556				
2	7. Februar 2004	08/03/2004				
Name und P	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevolimächtigter Bediensteter				
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel (431-70) 340-2440, Tv. 31 651 epo pl					
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Lanz, P				

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internation Aktenzeichen
PCT/EP 03/11197

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 240220	3 A	25-07-1974	JP	918145 C	15-08-1978
			JP	49095189 A	10-09-1974
			JP	52049504 B	17-12-1977
			CA	1033927 A1	04-07-1978
			DE	2402203 A1	25-07-1974
			GB	1453795 A	27-10-1976
			US	3902704 A	02-09-1975
EP 107237	5 A	31-01-2001	DE	19934693 A1	01-02-2001
			EP	1072375 A2	31-01-2001
US 529794	8 A	29-03-1994	CA	2015639 A1	10-08-1993
			EP	0453687 A1	30-10-1991
			JP	2064006 C	24-06-1996
			JP	4229235 A	18-08-1992
			JP	7096253 B	18-10-1995
			ΑT	149009 T	15-03-1997
			DE	69029966 D1	27-03-1997
			DE	69029966 T2	11-09-1997
			ES	2101693 T3	16-07-1997